

ГОСТ 28450-90 БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

БРУСЬЯ МОСТОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Технические условия

Настоящий стандарт распространяется на деревянные брусья, предназначенные для укладывания на мостах железных дорог колеи 1520 мм.

1. Размеры

1.1. Номинальные размеры и предельные отклонения от номинальных размеров мостовых брусьев должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1.

Размер поперечного сечения	Длина	Предельное отклонение от номинальных размеров		
		Толщина	Ширина	Длина
200x240	3250	-2,0	-0,0	±15,0
220x260		+0,0	+3,0	

1.2. Номинальные размеры брусьев установлены для древесины с влажностью 20%. При большей влажности брусья должны иметь по толщине и ширине припуски на усушку древесины по ГОСТ 6782.1.

1.3. По требованию потребителя для железнодорожных мостов с увеличенными расстояниями между продольными балками (фермами) изготавливают брусья сечением 220x280 и 240x300 мм., а также длиной 4,2 м.

1.4. Форма поперечного сечения брусьев должна быть прямоугольной.

1.5. Учет брусьев проводят в кубических метрах и штуках.

Технические требования

2.1. Мостовые брусья должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Характеристики

2.2.1. Мостовые брусья изготавливаются из древесины сосны и лиственницы. Изготовление брусьев из древесины ели и других хвойных пород допускается по согласованию с потребителем.

2.2.2. Качество древесины брусьев должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2

Таблица 2

Наименование порока древесины по ГОСТ 2140-81	Норма допускаемого порока
1. Сучки:	

здоровые, загнившие	Допускаются размером не более 1/4 ширины стороны
гнилые и табачные	Не допускаются
2. Трещины:	
пластевые и кромочные несквозные, в том числе выходящие на торец	Допускаются глубиной не более 1/5 толщины и суммарной длиной не более 1/4 длины бруса
пластевые и кромочные сквозные, в том числе выходящие на торец	Не допускаются
торцовые	Допускаются общей длиной на обоих торцах не более 150 мм.
3. Заболонные грибные окраски	Допускаются поверхностные в виде пятен и полос, а глубокие - общей площадью не более 10% площади бруса
4. Грибные яdroвые пятна (полосы)	Допускаются в виде полос и пятен общей площадью не более 10% площади бруса
5. Наклон волокон	Допускается не более 7%
6. Прорость:	
открытая односторонняя	Допускается шириной не более 1/10 ширины соответствующей стороны бруса и длинной не более 1/20 его длины
сквозная	Не допускается
7. Гнили	Не допускаются
8. Червоточина	Допускается только поверхностная
9. Скос пропила	Неперпендикулярность торца к продольной оси допускается не более 5% ширины соответствующей стороны бруса
10. Обзол:	
тупой	Допускается при условии, что пропиленная часть каждой стороны бруса составляет не менее 5/6 толщины и ширины по всей ее длине
острый	Не допускается
11. Покоробленность по пласти и кромке и крыловатость	Допускается со стрелой прогиба не более 0,2% длины бруса
12. Двойная сердцевина	Не допускается
13. Непараллельность пластей и кромок	Отклонение от взаимной параллельности пластей и кромок брусьев допускается в пределах норм допускаемых отклонений по толщине и ширине

Примечания:

1. Сумма размеров всех сучков, расположенных на любом участке длиной 200 мм. не должна быть более предельного размера допускаемых сучков.
2. Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

2.2.3. Непропиленные поверхности брусьев должны быть очищены от коры и луба. Сучки и ребристая закомелистость должны быть срезаны вровень с поверхностью бруса.

2.2.4. Перед укладыванием на мостах брусья должны быть пропитаны маслянистыми средствами по ГОСТ 20022.5 Отверстия под болты, костили и шурупы, просверливаемые в пропитанных брусьях должны быть обильно смазаны маслянистыми защитными средствами по ГОСТ 20022.5.

2.2.5. Качество пропитки брусьев должно соответствовать требованиям по ГОСТ 20022.5.

2.2.6. Брусья должны быть рассортированы: пропитанные - по сечениям, непропитанные - отдельно по породе и сечению.

2.3. Маркировка

2.3.1. Маркировка наносится на торец непропитанных брусьев отбойным клеймением или несмыываемой краской в соответствии с табл. 3. Шрифт маркировки - по ГОСТ 14192.

Таблица 3.

Порода древесины	Обозначение бруса, сечение, мм.			
	200x240	220x260	220x280	240x300
Сосна	I	II	III	IV
Лиственница	ЛI	ЛII	ЛIII	ЛIV

2.3.2. Транспортная маркировка пакетов - по ГОСТ 14192.

2.4. Упаковка

2.4.1. Мостовые брусья формируют в пакеты в соответствии с требованиями ГОСТ 19041.

2.4.2. Размеры пакетов - ГОСТ 16369.

3. Приемка

3.1. Мостовые брусья принимают партиями. Партией считают любое количество брусьев одного сечения (для непропитанных брусьев - одного сечения и одной породы), оформленное одним документом о качестве.

3.2. Документ о качестве должен содержать:

- наименование организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;
- наименование предприятия-поставщика, его место нахождение (город или условный адрес);
- сечение бруса - для пропитанных;
- сечение бруса и порода древесины - для непропитанных брусьев;
- количество брусьев в партии в штуках или метрах кубических;
- обозначение настоящего стандарта.

3.4. Качество и размер брусьев проверяют выборочным контролем. Отбор брусьев в выборку производится по ГОСТ 18321 методом "вслепую" в количестве, указанном в табл. 4.

Таблица 4.

Объем партии, шт.	Объем выборки, шт.

До 90	13
От 91 до 150	20
>> 151 >> 280	32
>> 281 >> 500	50
>> 501 >> 1200	80
>> 1201 >> 3200	125
>> 3201 >> 10000	200

Все брусья в выборке должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. При получении неудовлетворительных результатов проводят повторную проверку. Результаты повторной проверки распространяют на всю партию.

Методы контроля

4.1. Определение и измерение пороков древесины - по ГОСТ 2140.

4.2. Определение качества пропитки брусьев - в соответствии с требованиями ГОСТ 20022.5 и технической документацией по пропитке брусьев.

4.3. Размеры брусьев измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502 или металлической линейкой по ГОСТ 427.

4.4. Длина бруса должна измеряться по наименьшему расстоянию между его торцами, размеры поперечного сечения измеряются на участках длиной 400 мм., отстоящей от торцов на расстоянии не менее 600 мм.

4.5. Покоробленность брусьев определяют, измеряя максимальную стрелу прогиба с погрешностью не более 1,0 мм.

4.6. Контроль предпропиточной влажности древесины брусьев - по ГОСТ 20022.14.

Транспортирование и хранение

5.1. Мостовые брусья транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Транспортирование и хранение пропитанных брусьев производится в соответствии с требованиями технической документации.

5.3. Хранение непропитанных брусьев - по ГОСТ 3808.1.